

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Neorox® Special Primer 1225

Αντισκωριακό υπόστρωμα χημικής αντίδρασης δύο συστατικών με βάση τις εποξειδικές ρητίνες.

Χρήσεις

Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες με μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και για άλλες που βρίσκονται μόνιμα ή περιοδικά κάτω από την επίδραση γλυκού ή θαλασσινού νερού, αραίων οξέων και των ατμών τους. Εφαρμόζεται σε μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, σωληνώσεις, περιφράξεις κ.τ.λ.

Ιδιότητες

Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις τριβές και άριστη αντιδιαβρωτική προστασία σε γλυκό & θαλασσινό νερό, αλκάλια, αραιά οξέα. Είναι πολύ ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, σε βιομηχανική ατμόσφαιρα και προϊόντα πετρελαίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντισκωριακό υπόστρωμα εποξειδικών ρητινών

Ειδικό βάρος: 1,25 g/cm³

Αναλογία ανάμιξης(κατά βάρος): 80Α:20Β

Απόδοση: 6-7 m²/kg για μία στρώση

Χρόνος στεγνώματος: 2-3 h

Χρόνος επαναθαφής: μετά από 12-24 h

(Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο στεγνώματος)

Εφαρμογή

Προετοιμασία επιφανειών: Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά. Σκουριές απαιτούν καθαρίσμα αμμοβολή ή συρματόβουρσα.

Εφαρμογή: Καλή ανάδευση των συστατικών Α και Β του Neorox® Special Primer No 1225 και εφαρμογή του μίγματος σε μία στρώση με αραίωση 8-10% με διαλυτικό **Neotex 1021** σε λιγότερο από 4 ώρες με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Εάν είναι επιθυμητή και δεύτερη στρώση για καλύτερη προστασία, η αραίωση παραμένει ίδια.

Αφού στεγνώσει, μπορεί να καλυφθεί με εποξειδικό χρώμα **Neorox® Special** ή βερνικόχρωμα **Silkot** μέσα σε 12-24 ώρες.

Ιδιαίτερες συστάσεις

-Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός, πριν το φιλμ στεγνώσει πλήρως.

-Παλιές επιφάνειες από εποξειδικό χρώμα ή εποξειδικό αστάρι χρειάζονται ελαφρύ τρίψιμο πριν το φρεσκάρισμά τους για καλύτερη πρόσφυση της νέας επίστρωσης.

-Εάν ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις βαφής μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών, καλό θα ήταν να αργιευτεί λίγο η επιφάνεια, για να μην υπάρξει πρόβλημα πρόσφυσης της ακόλουθης στρώσης.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό **Neotex 1021**

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί με μηχανική αφαίρεση.

Απόχρωση

κεραμιδί

Συσκευασία

Σετ 1kg-5kg-10kg (σε προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης των συστατικών Α&Β κατά βάρος)

Χρόνος αποθήκευσης

2 χρόνια σε σφραγισμένα δοχεία

Οδηγίες προφύλαξης

Μακριά από παιδιά-Εύφλεκτο - Επιβλαβές-Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο-Για

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της ΝΕΟΤΕΧ® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η ΝΕΟΤΕΧ® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Neopox[®] Special Primer 1225

κλειστούς χώρους απαιτείται καλός εξαερισμός-Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX[®] Α.Ε.Β.Ε. Όμως η NEOTEX[®] ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX[®] για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.