



SMALTOPLAST extra

ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **SMALTOPLAST extra** είναι πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς βασισμένο σε ακρυλικές – βυνιλικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή καινούριων ή ξαναβαμμένων τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών επιφανειών, νοβοπάν, γυψοσανίδων, τσιμεντένιων επιφανειών αφού έχει προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία. Το **SMALTOPLAST extra** έχει εξαιρετική λευκότητα, πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Απλώνει θαυμάσια και δουλεύεται εύκολα. Είναι ευχάριστο στην εφαρμογή λόγω της χαμηλής οσμής του. Παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στα αλκάλια και στο πλύσιμο με νερό και απορρυπαντικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Ματ με στιλπνότητα 6 – 10 μονάδες στις 85°.
1 – 3 μονάδες στις 60°
- Ειδικό βάρος** : 1,34-1,48kg/lit (ανάλογα με την απόχρωση).
- Απόδοση** : 11– 13m²/lit ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
- Αραίωση** : 5 –15% σε όγκο με νερό.
- Κατηγορία VOC** : «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 10gr/lit. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του στο πλύσιμο μετά από 3-4 εβδομάδες.
- Επαναβαφή** : 3 – 5 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρίες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Βασικές αποχρώσεις χρωματολογίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Βασικά χρωματισμού: 180ml, 375ml & 750ml.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ : Πινέλο, ρολό και πιστόλι AIRLESS.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, υγρασία, να γυαλοχαρταριστεί καλά και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες.

Ασταρώνουμε με SMALTODUR hydro ή Smaltoplast Universal Primer, ενώ επιφάνειες με **πρόβλημα λεκέδων** από νικοτίνη, καυσαέρια, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, μαρκαδόρους, μελάνια, μύκητες, μούχλες, υγρασίες, λάδια, graffiti ασταρώνονται με SMALTOX hydro.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις **SMALTOPLAST extra**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8 – 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν **SMALTOPLAST extra** δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.