

## Έγχρωμη ελαστική μαστίχη αρμολόγησης πλακιδίων

### Ιδιότητες

Έγχρωμη ελαστική μαστίχη ενός συστατικού, για την αρμολόγηση πλακιδίων. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα, άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντοχή στην υγρασία, τις θερμοκρασιακές μεταβολές (από -40°C έως +150°C) και τις καιρικές επιδράσεις.

Κατάλληλη για πλάτος αρμών από 3-40 mm.

### Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου κάθε είδους, σε ποικίλες επιφάνειες, σε περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις σε ελαστικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές (π.χ. αρμοί διαστολής κλπ.).

Κατάλληλη για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	πολυμερείς ρητίνες
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +40°C
Δημιουργία επιφανειακής μεμβράνης:	μετά από 10-20 min
Ταχύτητα ωρίμανσης:	2-3 mm/ημέρα
Μέτρο ελαστικότητας (ISO 8339)	0,60 N/mm <sup>2</sup>
Λειτουργική παραμορφωσιμότητα:	± 25%
Ικανότητα επαναφοράς:	περίπου 90%
Σκληρότητα κατά SHORE A:	25

### Αποχρώσεις

Το MULTIFILL-ELASTIC διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς του χρωματολογίου MULTIFILL: Λευκό (No 01), Γκρι (No 03), Ανοιχτό γκρι (No 05), Σκούρο γκρι (No 10), Μπαχάμα μπλε (No 06), Ανεμώνη (No 17), Καραμέλα (No 21).

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Υπόστρωμα

Ο αρμός πρέπει να είναι στεγνός και απαλλαγμένος από σκόνες, σαθρά υλικά, λάδια κλπ.

Για την αποφυγή ανεπιθύμητης ρύπανσης στα χείλη των αρμών, συνιστάται η τοποθέτηση αυτοκόλλητης χαρτοταινίας κατά μήκος τους.

#### 2. Εφαρμογή

Η φύσιγγα τοποθετείται στο ειδικό πιστόλι και το ακροφύσιο κόβεται λοξά και τόσο, ώστε να μην εισχωρεί, αλλά να πατάει στις παρειές του αρμού.

Η μαστίχη εφαρμόζεται οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού.

Όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό, η επιφάνεια ψεκάζεται ελαφρώς με νερό και ακολουθεί η τελική εξομάλυνσή του με δάκτυλο.

Η προστατευτική χαρτοταινία αφαιρείται αμέσως μετά το τέλος της εφαρμογής.

### Κατανάλωση

Αρμός 5mm x 5mm: 1 φύσιγγα / 11,2 m αρμού.

### Συσκευασία

Φύσιγγα 280 ml.

### Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους ξηρούς και προστατευμένους από τον παγετό.

### Παρατηρήσεις

- Το MULTIFILL-ELASTIC θα πρέπει να ελέγχεται πριν την εφαρμογή του σε υλικά που μπορεί να εξιδρώσουν λάδια (π.χ. μάρμαρα, γρανίτες).
- Δε συνιστάται για αρμούς μόνιμα εμβαπτισμένους στο νερό (π.χ. δεξαμενές, πισίνες).

#### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου  
 Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**