



ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΘΕΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΒΟΥΝΙ
Έδρα: Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 152 33 - Χαλάνδρι, Ελλάδα

DIONYSSOMARBLE S.A.
DIONYSSOS MARBLE QUARRY - THESSI DIONYSSOVOUNI
Registered Office: 364 Kifissias str. & 1 Delphon str., 152 33 - Chalandri, Hellas

08

EN 13139

Αδρανή για Κονιάματα – Aggregates for Mortar

Μαρμαρόσκονη – Marble filler

Γεωμετρικές Απαιτήσεις / Geometrical Requirements

Μέγεθος Αδρανούς	Particle size	0/4			
Κοκκομετρική Διαβάθμιση	Grading	0/4			
		Κόσκινο (mm)	Δηλωθείσες Τιμές (%) Declared Values (%)	Ανοχή / Tolerance	
		8	100	min	max
		6,3	100	100	100
		4	100	95	100
		1	80	95	100
		0,25	50	60	95
		0,063	17	30	70
				14	20
Ανοχές Κοκκομετρικής Διαβάθμισης	Grading tolerance category	0/4			
Περιεκτικότητα σε Παιπάλη	Fines content	Category 4			
Ποιότητα Παιπάλης	Fines quality	SE > 70 MB < 0,5 g/kg			

Φυσικές Απαιτήσεις / Physical Requirements

Φαινόμενη Πυκνότητα	Particle density	2,712 Mg/m ³
Υδατοποροφητικότητα	Water absorption	WA ₂₄ 0,6%
Φαινόμενο Βάρος	Bulk density	1549 kg/m ³
Αντίσταση σε Ψύξη / Απόψυξη (Δοκιμή θειικού μαγνησίου)	Freeze / thaw resistance (magnesium sulfate soundness)	MS ₁₈

Χημικές Απαιτήσεις / Chemical Requirements

Ευδιάλυτα Χλωρίοντα	Water-soluble chlorides	Μη ανιχνεύσιμα – Not traceable
Θειικά Διαλυτά σε Οξέα	Acid-soluble sulfate content	AS _{0,2}
Ολικό Θείο	Total sulfur	Μη ανιχνεύσιμο – Not traceable
Ελαφροβαρείς οργανικές προσμείξεις	Lightweight organic contaminators	m _{LPC} 0,00%
Περιεκτικότητα σε Χούμο	Humus content	Αβλαβές – Χρώμα διαλύματος ανοικτότερο του προτύπου Innocuous - Solution colour lighter from the standard
Προσδιορισμός Οργανικών Προσμίξεων (Δοκιμή Κονιάματος)	Organic content (mortar specimen test)	Δ χρόνου σκλήρυνσης / Δ stiffening time : -5 min Δ θλιπτικής αντοχής / Δ compressive strength : 5,4%
Υδατοδιαλυτές Προσμείξεις	Water soluble matter	WS 0,03%
Αλκαλοπυριτική Δραστικότητα	Alkali-silica reactivity	Αβλαβές - Innocuous

Επικίνδυνες Ουσίες / Dangerous Substances

Εκπομπή ραδιενέργειας	Emission of radioactivity	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα
Απελευθέρωση Βαρέων Μετάλλων	Release of heavy metals	Φυσιολογικές τιμές για ασβεστολιθικά αδρανή Normal values for limestone aggregates
Απελευθέρωση πολυαρωματικών υδρογονανθράκων	Release of polyaromatic carbons	Μη ανιχνεύσιμοι – Not traceable

1/7/2010

Δήμητρα Άλτ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Dimitra Alt - Vice Chairman of the Board

DIONYSSOMARBLE
ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 & ΔΕΛΦΩΝ 1 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 6853 401-7 - FAX 6853 410
ΑΦΜ 94128542 - Α.Μ.Α.Ε. 309/01/Β/86/310
ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Στυλιανή Αργυρούδη - Πρόεδρος Δ.Σ.
Styliani Argyroudi - Chairman of the Board