IONYSSOMARBLE
Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κηφισίας 364 & Δελφών 1 Χαλάνδρι 152 33 Τηλ: 210-6896480–1, Fax: 210-6896404
Εργοστάσιο: Διόνυσος Αττικής 145 76 Τηλ: 210-6211400 -6 fax: 210-6211408
e-mail: marmoline@dionyssomarble.gr
web site: www.dionyssomarble.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DECOR SV 010
ΛΕΥΚΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφή Προϊόντος : Λευκή σκόνη που περιέχει τσιμέντο Πόρτλαντ υψηλής αντοχής I-42,5 (I-52,5) υδράσβεστο, αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για την επίτευξη αδιαβροχοποίησης.

Χρήσεις : Ειδικός αδιάβροχος σοβάς για σοβάτισμα και αδιαβροχοποίηση εξωτερικών επιφανειών. Χρησιμοποιείται σαν τελική στρώση εξωτερικού μαρμαροσοβά μετά την βασική στρώση SV2 ή μετά από οποιονδήποτε συμβατικό σοβά. Χρησιμοποιείται και ως σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο, πάνω σε επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστεί πεταχτός σοβάς SV1 (τούβλα, μπετόν κ.λ.π.).
- **Δεν χρειάζεται βάψιμο**
- Μπορεί να γίνει έγχρωμος με απλή προσθήκη ακρυλικού χρώματος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο χέρι με μυστρί, είτε σε εμβολοφόρα πρέσα (κλασική πρέσα) ή κοχλιοφόρα πρέσα.

Προδιαγραφές προϊόντος : Παράγεται και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος ISO 9001, τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 18550, 18555, 1168 και τους Ευρωπαϊκούς EN 998 στις αρτιότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τρόπος Διάθεσης :
- σάκοι των 25Kg σε παλέτα 1.400 kg (56 σάκοι)
- σιλό εξοπλισμένο με αυτόματο αναμίκτη
- σιλό εξοπλισμένο με πρέσα
- σιλό εξοπλισμένο με σύστημα πνευματικής μεταφοράς και φορητό αναμίκτη ή πρέσα

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού υλικού : 1,5 Kg/l

Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά : 100%

Διάρκεια ζωής αποθήκευσης : 12 μήνες σε άθικτη συσκευασία και σε ξηρό περιβάλλον

Συμπεριφορά στη φωτιά : Δεν αναφλέγεται

Ασφάλεια και Υγιεινή : Περιέχει τα συνήθη δομικά υλικά δηλαδή τσιμέντο και ασβέστη, συνεπώς απαιτούνται τα ίδια μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τη χρήση των παραπάνω υλικών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νερό ανάμιξης : 230 g νερό για 1kg κονιάματος.

Τρόπος εφαρμογής : Στο χέρι, με παραδοσιακές πρέσες και αναμίκτες, ή με πρέσες και αναμίκτες νέας τεχνολογίας

Κατανάλωση : 12 Kg ξηρού κονιάματος ανά τετραγωνικό μέτρο για 1 εκατοστό πάχος.

Οδηγίες χρήσεως : Ελέγχουμε την επιφάνεια ώστε να είναι καθαρή.
Ανακατεύουμε καλά με το χέρι ή σε μπετονιέρα ένα σακί με την απαραίτητη ποσότητα νερού. Η διαδικασία αυτή απλοποιείται με τη χρήση των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρία.
Η ποσότητα του νερού που προστίθεται είναι ανάλογη της επιθυμητής ρευστότητας.
Η λάσπη πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στον τοίχο είτε με το μυστρί είτε με τη μηχανή.
Σε περίπτωση χρήσης του υλικού σαν σοβάς μίας στρώσης, στην επιφάνεια που θα σοβατιστεί **θα πρέπει να έχει προηγηθεί πεταχτό SV1**. Εν συνεχεία ακολουθούμε τις οδηγίες εφαρμογής του σοβά μίας στρώσης SV100.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην προσθέτετε υπερβολικές ποσότητες νερού διότι έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και να μειωθούν οι αντοχές.
- Μην ανακατεύετε το υλικό πολύ ώρα και χρησιμοποιείστε το εντός μισής ώρας.
- Πριν και μετά την εφαρμογή συνιστάται να καταβρέχονται οι σοβατισμένες επιφάνειες.
- **Μέγιστο πάχος στρώσης:** 2,5 εκατοστά
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πρέσα, τα λάστιχα πρέπει να καθαρίζονται καλά μετά το τέλος της εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κοκκομετρία : 0-1 mm

Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος : 1560 Kg/m^3

Αντοχή Θλίψης : **7 ημ** 2,0 Mpa
28 ημ 3,0 Mpa

Αντοχή Κάμψης : **7 ημ** 0,7 Mpa
28 ημ 1,0 MPa