

Τεχνικό Φυλλάδιο

ASOLIT-POWDER

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων Αντικαθιστά τον ασβέστη



Ιδιότητες

Το ASOLIT-POWDER είναι μία κονία, που προστίθεμενη στα τσιμεντοκονιάματα, προσδίδει σε αυτά την εργασιμότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη:

- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα.
- Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος.
- Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα αυξάνοντας την εργασιμότητά τους.
- Προσδίδει υδαταπωθητικότητα.
- Απαλλάσσει τελείως από τις "πεταλούδες" του σοβά.
- Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος, με αποτέλεσμα να μην "κρεμάει" ο σοβάς.
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των κονιαμάτων και την ανθεκτικότητά τους στον παγετό.
- Παρέχει οικονομία, μειώνοντας το κόστος του κονιάματος.
- Απαλλάσσει την οικοδομή από τα προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη.
- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.
- Δεν προκαλεί δερματικές παθήσεις.

Πεδία εφαρμογής

Το ASOLIT-POWDER αποτελεί ιδανικό βοήθημα για την κατασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση: μπεζ
Φαινόμενο βάρος: 1,60 kg/lit

Τρόπος χρήσης

Το ASOLIT-POWDER προστίθεται αρχικά στο νερό ανάμιξης και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά η προσθήκη του τσιμέντου, της άμμου κλπ. υπό ανάδευση. Το μίγμα εφαρμόζεται κατά τα γνωστά με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης.

Δοσολογία

2,0-5,0 kg ανά χαρμανία αναμικτήρα του ½ σάκου τσιμέντου.

Συσκευασία

Σάκοι 30 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

18ήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατήρηση

Το ASOLIT-POWDER παρουσιάζει εξίσου καλά αποτελέσματα σε τσιμεντοκονιάματα με θραυστή ή ποταμίσια άμμο.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 170 χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 570 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

