

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:

Neorooft 2K

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα 2 συστατικών για ταράτσες

Ιδιότητες

- Έχει μεγάλη ελαστικότητα
- Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -20 °C.
- Είναι υδρατμοπερατό
- Παρέχει βατότητα χωρίς να επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών.
- Γεφυρώνει ρωγμές, πόρους και αρμούς μικρού πάχους
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Φιλικό στο περιβάλλον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αναλογία ανάμιξης(κατά βάρος): 2,5:1
Απόχρωση μίγματος: γκρι /υπόλευκο
Ενδεικτική κατανάλωση: 2-2,5 kg/m² για 2 στρώσεις
Χρόνος κατανάλωσης μίγματος: 45 λεπτά (25°C)
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +5 °C
Χρόνος στεγνώματος: 7 - 8 ώρες (25°C)
Σημ.: Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται από χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία, ενώ μειώνονται από υψηλές.

Τρόπος εφαρμογήςΠροετοιμασία επιφανειών:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, σαθρά αντικείμενα και να είναι ομοιογενείς. Τυχόν κοιλότητες ή άλλα ελαττώματα πρέπει να αποκαθίστανται με επισκευαστικό κονίαμα **Neorep** και γαλάκτωμα **Revinex**. Οι επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται με μίγμα **Revinex**+νερό σε αναλογία 1:4

Προετοιμασία Μίγματος:

Σταδιακά προσθέτουμε το συστατικό Α (σκόνη) στο υγρό συστατικό Β και ανακατεύουμε το μίγμα με δράπανο σε χαμηλή ταχύτητα για να αποφεύγουμε τον εγκλωβισμό αέρα και μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιογενές. Να μην προστίθεται νερό ή αδρανή υλικά. Εάν είναι αναγκαία η μερική χρήση του μίγματος, να φροντίζετε σχολαστικά να τηρείται η ορθή αναλογία του, 75%A και 25% Β.

Εφαρμογή:

Το μίγμα εφαρμόζεται χωρίς καθυστέρηση με πινέλο, σπάτουλα, ρολό, πατρόγκα ή βούρτσα σε δύο στρώσεις

πάχους 1 έως 1,5mm η καθεμία, για να έχουμε τελικό πάχος διάστρωσης 2 έως 3 mm. Για μεγαλύτερο πάχος και αντοχή στο σχίσσιμο (π.χ. σε στηθαία, ρωγμές), προτείνεται να παρεμβάλλεται μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης το υαλόπλεγμα **Gavazzi V3-59-A** και όταν η πρώτη στρώση είναι ακόμη νωπή.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Ποτέ δεν εφαρμόζουμε όταν προβλέπεται ότι θα βρέξει τις επόμενες 48 ώρες.
- Να αφήνεται το Neorooft 2K να ωριμάσει για 5 έως 8 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφ' όσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του μεταξύ +5 °C και +35 °C προστατευμένο από τον παγετό και την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Συσκευασία

Σε πρακτικούς συνδυασμούς για κάθε ανάγκη:
17,5 kg(12,5 A+5B), 35kg(25A+10B)

Βοηθητικά υλικά

- **Revinex**® : Δοχεία 1-5-18kg

- **Υαλόπλεγμα V3-59-A**