

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου**Ιδιότητες**

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. Διεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος, αδιαβροχοποιώντας το ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διαπνοή του. Επίσης, σταθεροποιεί τις εύθραπτες επιφάνειες, όπως σαθρούς σοβάδες κλπ. Στεγνώνει και επαναβάφεται πολύ γρήγορα ενώ δεν προκαλεί κιτρινίσματα στα τελικά χρώματα.

Πεδία εφαρμογής

Συνίσταται για χρήση σε νέες ή παλαιές πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν με χρώματα ακρυλικά, στεγανωτικά, πλαστικά, τσιμεντοχρώματα ή και σοβάδες σιλικονούχους και ακρυλικούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση:	διάφανο
Πυκνότητα:	0,85 kg/lit
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	2 h

Καθαρισμός εργαλείων :
Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με SM-18 της ISOMAT.

Τρόπος χρήσης**1. Υπόστρωμα**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ., ενώ τυχόν ατέλειες θα πρέπει να αποκατασταθούν.

2. Εφαρμογή

Το PRIMER ACRYL-S, εφαρμόζεται σε ένα χέρι, ως έχει ή αραιωμένο έως 100% με SM-18 της ISOMAT ή με white spirit, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνορεύουσες επιφάνειες όπως παράθυρα και υλικά που προσβάλλονται από διαλύτες, όπως πολυστερίνη, μαστίχες αρμών κλπ., πρέπει να προστατεύονται κατά την εφαρμογή του.

Κατανάλωση

Περίπου 10-15 m²/ lit ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το ποσοστό αραιώσης του υλικού.

Συσκευασία

Δοχεία 1 lit, 5 lit και 15 lit.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Παρατήρηση

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος τύπος Δ, είναι 750g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν PRIMER ACRYL-S έχει μέγιστη περιεκτικότητα <750 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net