

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Β.Π.Α. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Special

Ενός συστατικού υδατοδιάλυτη βαφή για εξωτερικά δάπεδα

Χρήσεις

Ακρυλική βαφή υδατικής βάσεως κατάλληλη για εξωτερικά δάπεδα παρκινγκ με ήπια καταπόνηση. Προσδίδει προστασία σε δάπεδα που είναι κατασκευασμένα από άσφαλτο, τσιμεντοκονία ή μπετόν. Ιδανικό και ως βαφή διαγραμμίσεων.

Ιδιότητες/

Πλεονεκτήματα

- Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την τριβή
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Δίνει χρώμα στα εξωτερικά δάπεδα και τους περιβάλλοντες χώρους.
- Μεγάλη απόδοση
- Φιλική στο περιβάλλον
- Εναρμονισμένη με την οδηγία 2004/42/EK για την χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια (χρώμα χαμηλών Π.Ο.Ε.)
- Οικονομική και εύκολη στην εφαρμογή ακόμα και από ανειδίκευτο προσωπικό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ακρυλικής Βάσεως

Πυκνότητα (EN ISO 2811.01)

1,27-1,29 kg/l

Χρήση

Μετά από 5-6 ημέρες (στους +25⁰ C)

Θερμοκρασία εφαρμογής

> +8⁰ C

Χρόνος στεγνώματος (+25⁰C)

1 ώρα

Κατανάλωση

250-330 gr/m² για δύο στρώσεις (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

Αντοχή σε τριβή

190 mg (Taber test CS 10/1000/1000)

Ευκαμψία (Δοκιμή στρέψης)

ΕΠΙΤΥΧΗΣ (ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel)

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Β.Π.Α. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Special

Χρόνος Επαναβαφής

Θερμοκρασία	Χρόνος
+12°C	8 ώρες
+25°C	4 ώρες

Βατότητα

Θερμοκρασία	Χρόνος
+12°C	8 ώρες
+25°C	4 ώρες

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Καθαρισμός από σκόνη, λάδια και σαθρά υλικά και πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση.

Εφαρμογή: Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα της επιφάνειας, εφαρμόζουμε σαν αστάρι μια στρώση με το γαλάκτωμα **Revinex®** αραιωμένο με νερό σε αναλογία **Revinex®** : Νερό 1:4. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το **Neocryl Special®** με ρολό μετά από καλή ανάδευση. Η αραίωση γίνεται με νερό σε ποσοστό 25% για το πρώτο χέρι και 10-15% για το δεύτερο.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Special

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Η εφαρμογή του **Neocryl Special[®]** δεν πρέπει να γίνεται με βροχερό καιρό ή υψηλή υγρασία.
- Οι χρόνοι (στεγνώματος, επαναχρωματισμού, κτλ.) επιμηκύνονται από υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες.

Καθαρισμός Εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

Αφαίρεση Κηλίδων

Όσο είναι νωπό με άφθονο νερό. Αν έχει σκληρυνθεί με διαβρωτικό χρωμάτων ή με μηχανική αφαίρεση.

Αποχρώσεις

Λευκό, γκρι (Ral 7047) και αποχρώσεις κατά παραγγελία πάνω από μια ορισμένη ποσότητα..

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 4kg και 12kg

Χρόνος Αποθήκευσης

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον πταγετό και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία

Οδηγίες Προφύλαξης

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.