



VINYFLEX ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για τη βαφή νέων επιφανειών ή την επαναβαφή τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών, γυψοσανίδων και μπετόν μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Συνδυάζει τη μεγάλη καλυπτικότητα, απόδοση και λευκότητα με το εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα. **Αποτελεί οικονομική λύση, που είναι ιδανική για χώρους που απαιτείται συχνή επαναβαφή.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σπιλπνότητα** : Ματ με γυαλάδα 6-10 μονάδες στις 85°.
- Ειδικό βάρος** : 1,53– 1,57 kg/ltr.
- Απόδοση** : 10 – 12 m² /ltr ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια.
- Αραίωση** : 5 – 10% σε όγκο με νερό.
- Κατηγορία VOC :** «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC=30gr/ltr. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 20gr/ltr. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C
- Στέγνωμα** : Επιφανειακό σε 1-2 ώρες. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του στο πλύσιμο μετά από 3-4 εβδομάδες.
- Επαναβαφή** : 4 – 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3lt και 9lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι Airless.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά. Ασταρώνουμε με **Smaltoplast Universal Primer** ή **ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ**, ενώ επιφάνειες με **πρόβλημα λεκέδων** από νικοτίνη, καυσαέρια, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, μαρκαδόρους, μελάνια, μύκητες, μούχλες, υγρασίες, λάδια, graffiti ασταρώνονται με **SMALTOX hydro**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις **VINYFLEX πλαστικό**.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν **VINYFLEX πλαστικό** δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.