



**IONYSSOMARBLE**

**Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

Κηφισίας 364 & Δελφών 1 Χαλάνδρι 152 33 Τηλ: 210-6896480-1, Fax: 210-6896404

Εργοστάσιο: Διόνυσος Αττικής 145 76 Τηλ: 210-6211400 -6 fax: 210-6211408

e-mail: [marmoline@dionyssomarble.gr](mailto:marmoline@dionyssomarble.gr)

web site: [www.dionyssomarble.gr](http://www.dionyssomarble.gr)

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **LX-40 ΛΑΣΠΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ**

#### **ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**Περιγραφή Προϊόντος :**

Φαίη σκόνη που περιέχει τσιμέντο Πόρτλαντ υδράσβεστο, αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για την βελτίωση της συγκολλητικότητας.

**ΤΥΠΟΣ: GP/CS IV/VO/A κατά EN 998-1  
M5 κατά EN 998-2**

**Χρήσεις :**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο παντός είδους δομικού στοιχείου όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πέτρες κ.λ.π.

**Προδιαγραφές προϊόντος :**

Παράγεται και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος ISO 9001 και τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 1053 στις αρτιότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

**Τρόπος Διάθεσης :**

- σάκοι των 40Kg σε παλέτα 1.440 kg (36 σάκοι)
- σιλό εξοπλισμένο με αυτόματο αναμίκτη
- σιλό εξοπλισμένο με σύστημα πνευματικής μεταφοράς και φορητό αναμίκτη

**Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού υλικού :** 1,5 Kg/l

**Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά :** 100%

**Διάρκεια ζωής αποθήκευσης :** 12 μήνες σε άθικτη συσκευασία και σε ξηρό περιβάλλον

**Συμπεριφορά στη φωτιά :** Δεν αναφλέγεται

**Ασφάλεια και Υγιεινή :**

Περιέχει τα συνήθη δομικά υλικά δηλαδή τσιμέντο ασβέστης και αδρανή, συνεπώς απαιτούνται τα ίδια μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τη χρήση των παραπάνω υλικών.

## ΔΕΛΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Νερό ανάμιξης :** 160 g νερό για 1kg κονιάματος

**Τρόπος εφαρμογής :** Η ανάμιξη μπορεί να γίνει με το φτυάρι ή με μπετονιέρα καθώς επίσης και με αυτόματους αναμίκτες νέας τεχνολογίας.

**Οδηγίες χρήσεως :** Ανακατεύουμε καλά με το χέρι ή σε μπετονιέρα ένα σακί με την απαραίτητη ποσότητα νερού. Η διαδικασία αυτή απλοποιείται με τη χρήση των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρία.  
Απλώνουμε τη λάσπη με το μυστρί.  
Δουλεύουμε όπως και με την παραδοσιακή λάσπη χτισίματος.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην προσθέτετε υπερβολικές ποσότητες νερού διότι έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να μειωθούν οι αντοχές
- Μην ανακατεύετε το υλικό πολύ ώρα και χρησιμοποιείτε το εντός μισής ώρας

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Κοκκομετρία :** 3 mm

**Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος :** 1950 Kg/m<sup>3</sup>

**Αντοχή Θλίψης :**

2 ημ	3,6 MPa
7 ημ	5,2 MPa
28 ημ	6,0 MPa

**Αντοχή Κάμψης :**

2 ημ	0,9 MPa
7 ημ	1,4 MPa
28 ημ	1,9 MPa