

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών

Ιδιότητες

Το PS-20 είναι ένα διαφανές, έτοιμο προς χρήση, σιλικονούχο υγρό με διαλύτες, που χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση ανόργανων υποστρωμάτων.

- Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη υδαταπωθητικότητα.
- Παρέχει μακρόχρονη προστασία.
- Είναι υδρατμοπερατό και επιτρέπει έτσι την αναπνοή των δομικών στοιχείων.
- Δε δημιουργεί υμένα επάνω στις επιφάνειες που εφαρμόζεται και έτσι δεν αλλάζει την όψη τους.
- Απαλλάσσει τις επιφάνειες που εφαρμόζεται από εξανθήματα αλάτων, επιδράσεις παγετού και βρωμιάς, λόγω της μη απορρόφησης του νερού της βροχής και των ρύπων.
- Κατάλληλο για υποστρώματα με μεγάλη αλκαλικότητα.
- Γρήγορη αποτελεσματικότητα μετά την εφαρμογή του.

Πεδία εφαρμογής

Το PS-20 εφαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες (φυσικούς ή τεχνητούς λίθους, άβαφο σοβά, εμφανή τοιχοποιία, διακοσμητικά τουβλάκια, κεραμίδια, πλακίδια, εμφανές σκυρόδεμα κλπ.) για την προστασία τους από την επίδραση της βροχής. Κατάλληλο επίσης για την αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση: διαφανές
Πυκνότητα: 0,79 kg/lit

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Οι επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το PS-20, πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και να έχουν ανοικτούς πόρους. Συνορεύουσες επιφάνειες όπως παράθυρα, βαμμένες επιφάνειες και υλικά που προσβάλλονται από διαλύτες, όπως πολυστερίνη, μαστίχες αρμών, ασφαλτος κλπ., πρέπει να προστατεύονται κατά την εφαρμογή του.

2. Εφαρμογή

Η εφαρμογή του PS-20 γίνεται με ψεκασμό ή με επάλειψη με βούρτσα ή ρολό. Συνήθως επαρκούν μία ή δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί όσο η πρώτη είναι ακόμα υγρή. Η αδιαβροχοποίηση είναι αποτελεσματικότερη σε επιφάνειες που έχουν κλίση και δεν λιμνάζουν νερά.

Κατανάλωση

0,2-0,4 lit/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Συσκευασία

Δοχεία 1 lit, 3 lit και 20 lit.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε δροσερούς χώρους.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net